

ZI300 Injektážna malta

Informace:

Použitie

Upevnenie oceľových konštrukcií, koľajníc, konzol, regálov, brán a okenných prvkov.

Materiál

Chemická vinylesterová malta,

- injektážna malta ZI300 (letná verzia) bez obsahu styrénu,

lepenie so štandardnou pištoľou na silikón,

- vysoká pevnosť injektážnej malty pre najvyššie

zaťaženie vo všetkých stavebných materiáloch,

- univerzálny systém pre použitie na stavbe,
- vhodné pre kotvenie oceľových prútov,
- svetovo schválený injektážny systém pre betón

kotvenie - výstuže, komplety blokov, tehál a pórobetónu.



Čas vyzretia			
Min. teplota (studené)	Čas vyzretia (minúty)	Teplota (studená)	Čas vyzretia
+5°C - +10°C	20 min.	+5°C - +10°C	2 hod.
+10°C - +15°C	10 min.	+10°C - +15°C	2 hod.
+15°C - +20°C	8 min.	+15°C - +20°C	80 min.
+20°C - +25°C	4 min.	+20°C - +25°C	30 min.