

## ZI300 Zaprawa iniekcyjna

### Overview:

#### ZASTOSOWANIE

Mocowanie konstrukcji stalowych, szyn, regałów, konsol, bram, fasad, elementów okiennych oraz montażu z podstępem.

#### ZAWARTOŚĆ

W skład kompletu wchodzi:  
1 pojemnik 300 ml + 2 mieszalniki

#### MATERIAŁ

Żywica poliestrowa

#### UWAGA!

Zaprawa iniekcyjna -- (wersja letnia) bez styrenu, do klejenia przy pomocy standardowych pistoletów do silikonu

#### Zalety

Wysoka wytrzymałość hybrydowa zaprawy do najwyższych obciążeń we wszystkich materiałach budowlanych.  
Uniwersalny system do stosowania na palcu budowy.  
Nadaje się do kotwienia prętów zbrojeniowych.  
Pierwszy na świecie system iniekcyjny z aprobatą do betonu, kotwienia prętów zbrojeniowych, bloków pełnych, pustaków i gazobetonu.



| Temperatura otoczenia | Czas schnięcia (min) | Temperatura aplikacji | Czas wytrzymałości |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| +5°C - +10°C          | 20 min.              | +5°C - +10°C          | 2 godz.            |
| +10°C - +20°C         | 10 min.              | +10°C - +20°C         | 2 godz.            |
| +20°C - +30°C         | 8 min.               | +20°C - +30°C         | 80 min.            |
| +30°C - +40°C         | 4 min.               | +30°C - +40°C         | 30 min.            |