

ZIO... Injektážna malta

Informácie:

POUŽITIE

Upevňovanie oceľových konštrukcií na nosné podlažie.

VÝHODY

- vysoká pevnosť injektážnej malty pre najvyššie zaťaženie vo všetkých stavebných materiáloch
- univerzálny systém pre použitie na stavbe
- svetovo schválený injektážny systém pre betón, kotvenie výstuže, komplety blokov, tehál a pórobetónu

POZOR!

- Injektážna malta bez obsahu styrénu, lepenie so štandardnou pištoľou na silikón.

MATERIÁL

Bezstyrenová chemická vinylesterová malta.

Na objednávku:

Dvojitá vytlačacia pištoľ pre ZIO410

Sada obsahuje:

1 injektážna malta **300 ml alebo 410 ml** + 2 miešadlá



Čas hardenutia	Sk. dosahovacia	Min. teplota	Max. teplota
min	mm	°C	°C
0°C - +5°C	13 min	0°C - +5°C	3 hod
+5°C - +10°C	9 min	+5°C - +10°C	90 min
+10°C - +20°C	5 min	+10°C - +20°C	60 min
+20°C - +30°C	3 min	+20°C - +30°C	40 min
+30°C - +40°C	2 min	+30°C - +40°C	30 min

Verzie:

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Obsah balenia
ZIO300	653902	1	0,50	300 ml
ZIO410	653910	1	0,70	410 ml