

ZOM Protipožiar. malta PROMASTOP TYP-M

Informácie:

Popis výrobku:

- Malta na báze cementu na vonkajšie použitie.
- Odporúčany pomer pri miešaní:
Manuálna aplikácia:
malta : voda = 2,5 : 4 (1 : 20 kg práškovej malty variácie 22 litrov čistej vody)
Aplikácia pomocou prístroja
v závislosti od nastavení prístroja
- Konzistencia malty PROMASTOP®-M je lepivá a preto je vhodná na aplikáciu na strojných malých plochách.
- Prípravné oštieplenie dier na skrutky nie je potrebné.
- V mieste prejazdu inštalácií zaistíte dostatočný voľný priestor, prípadne tento priestor vytvoríte.
- Po použití okamžite očistite nástroje vodou.
- Úplné vytvrdnutie malty PROMASTOP®-M trvá 28 dní.
- Kategória použitia: Typ X.
- Maximálna teplota: +5 °C a maximálna teplota: +35 °C podkladu a okolita.
- V prípade aplikácie na absorpčné povrchy ich najskôr navlhčite čistou vodou.
- Otvorené balenie malty spotrebuje čo najskôr. Po použití balenie dôkladne uzavrite.
- Uchovávať vo vrecku.

Použitie:

Protipožiarna malta PROMASTOP® Typ M slúži na realizáciu protipožiar. prechodov v triede odolnosti od E30 do E120. Je možné realizovať aj takzvané univerzálne prechody skladajúce sa z káblov, plastových rúr (Ø max.200 mm), oceľových rúr a liatin(Ø max.168,3 mm), podľa špecifikácie výrobcu.

Vlastnosti:

- Cez prechod vyplnený maltou ZOM je možné viesť káblové trasy
- Max. miera plnenia káblov 60%
- Hrúbka stien a stropov pre vytvorenie prechodu musí byť nie menej ako:
 - 120 mm - betónové steny
 - 150 mm - steny z plnej tehly, pórobetónu
 - 180 mm - stropy
- Prvá podpera káblovej trasy musí byť nainštalovaná vo vzdialenosti max. 100 mm od prechodu
- Maximálne rozmery prechodu v strope sú šírka 1000 mm a dĺžka neobmedzná
- Maximálne rozmery prechodu v stene ako je na obrázku dole.

